

# 古河スカイ(株)滋賀工場

施工/1967(昭和42)年 4月 調査経年/37年 所在地/滋賀県近江八幡市 環境/田園地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 外壁

使用量 …… 2,500m<sup>2</sup>

種類・質別 …… A3005P-H15

板厚 …… 0.6mm

形状 …… 角波サイディング

塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 クリーム



## ■ 調査結果

チョーキングは激しく、こすると粉が多量に付着するが、全体に均一できれいな状態である。曲げ部も腐食やふくれもなくきれいである。鉄ボルトとの接触部では鉄ボルトは赤く錆びているが、カラーアルミ側に異常は見られなかった。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
変退色	○	○	○	○	○	○	—
光沢	○	○	○	○	△	△	—
白亜化	○	○	△	△	△	△	—
腐食(加工部含む)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—

## ● 施主のひとこと

事務所棟は塗り替えたが、工場建屋は手を加えていない。特に問題はない。