

陸奥記念館

施工 / 1994(平成6)年 4月 調査経年 / 10年 所在地 / 山口県大島郡周防大島町 環境 / 海岸地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 750m²
 種類・質別 …… A3005P-H25
 板厚 …… 0.7mm
 形状 …… 縦ぶき
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ダークブルー

■ 調査結果

全体に均一で汚れも少ない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	◎	—
変退色	—	—	—	—	—	◎	—
光沢	—	—	—	—	—	◎	—
白亜化	—	—	—	—	—	○	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	—

● 施主のひとこと

特に問題はない。