

ホテル安比グランド

施工/1989(平成1)年 12月 調査経年/20年 所在地/岩手県八幡平市 環境/山間豪雪地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 2,350m²
 種類・質別 …… A3005P-H24
 板厚 …… 0.8mm
 形状 …… 横ぶき
 塗料 …… ふっ素系樹脂塗料 グレー

■ 調査結果

全体に均一できれいな状態が維持されている。
 加工部も含めて 腐食・ふくれ・割れは見られなかった。
 チョーキングも見られず 光沢の低下もない。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	◎
変退色	—	—	—	◎	◎	◎	◎
光沢	—	—	—	◎	◎	◎	◎
白亜化	—	—	—	◎	◎	◎	◎
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	◎	◎	◎

● 施主のひとこと

メンテナンスはしていないが、雨漏れは無く良好。
 雪は積もったら直ぐ落ちる。
 見た感じでは問題なく、再塗装の予定はない。