

## 高橋氏邸

施工 / 1999(平成11)年 9月 調査経年 / 6年 所在地 / 新潟県上越市 環境 / 市街地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 外壁

使用量 …… 150m<sup>2</sup>

種類・質別 …… A5052P-H34

板厚 …… 0.35mm

形状 …… サイディング

塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ヘリテージグレイ

## ■ 調査結果

リフォームで外壁をアルミサイディングにした。汚れが付着し、やや色調が白っぽくなっているがチョーキングはなく、塗膜厚の変化も少ない。海岸から約9kmで、冬は風が強い。また、国道18号線のそばのため、国道に近い北面は汚れが著しいが、腐食はなく良好である。エアコンの室外機に使用している銅板は赤錆が発生している。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	◎	—
変退色	—	—	—	—	—	○	—
光沢	—	—	—	—	—	○	—
白亜化	—	—	—	—	—	◎	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	—

## ● 施主のひとこと

特に問題はなく、汚れもさほど気にならない。