

# (株)神戸製鋼所 長府製造所 旧事務所棟

施工/1997(平成9)年 4月 調査経年/6年 所在地/山口県下関市 環境/海岸地域



## ■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根  
 使用量 …… 450m<sup>2</sup>  
 種類・質別 …… A3004P-H32  
 板厚 …… 0.6mm  
 形状 …… 瓦棒ぶき  
 塗料 …… 無塗装(亜鉛めっき処理)

## ■ 調査結果

落ち着いたある灰白色で、汚れや腐食もなく良好な状態を保っている。

## ● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	—	—	—	—
変退色	—	—	—	—	—	—	—
光沢	—	—	—	—	—	◎	—
白亜化	—	—	—	—	—	—	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	—	—	◎	—

## ● 施主のひとこと

全く問題がない。